

## HOJA TÉCNICA DE PRODUCTO

**NOMBRE: ANTICORROSIVO BRILLANTE  
GAMA COLOR PARA TECHOS Y  
ESTRUCTURAS METÁLICAS**

**CÓDIGO: PA200**



### OFERTA DE PRODUCTO:

CÓDIGO	COLOR
PA-200	BLANCO
PA-202	NEGRO
PA-204	ROJO OXIDO
PA-206	GRIS
PA-208	AZUL
PA-210	VERDE

### DESCRIPCIÓN:

Anticorrosivo brillante base solvente. Uso doméstico e industrial. Formulado con resina alquídica y pigmentos de alta resistencia a la corrosión. Alto cubrimiento y rendimiento. Protege al metal contra la formación de óxido.

### USOS:

Se utiliza para proteger superficies de estructuras metálicas nuevas hechas a base de hierro negro, tales como piezas de perling, portones o verjas. También adecuado para el repinte de superficies metálicas que no sean nuevas, tales como láminas para techo previamente pintadas. No aplicar sobre aluminio o hierro galvanizado.

### PROPIEDADES FÍSICO-QUÍMICAS:

PROPIEDAD	DESCRIPCIÓN
Tipo de Resina	Alkyd Medio Diluible en Varsol
% Sólidos por peso	30 – 42
% Sólidos por volumen	20 – 26
Tiempo de Secado	4 – 6 horas
Tiempo para Repintar	8 horas en adelante
Modo de Aplicación	Brocha, rodillo o pistola de aplicación.
Dilución	Reduzca con un máximo de un octavo de Varsol por galón de anticorrosivo. En caso de aplicar con pistola, diluya con un 25 a un 40% en volumen de Varsol.
Viscosidad de Empaque	95 – 105 KU
# de manos recomendadas	2 manos

Presentaciones: Cubeta, galón y cuarto

Rendimiento a una mano y un espesor seco de 25,4 micras (una milésima de pulgada): 30 a 35 m<sup>2</sup>/gal. Se asume superficie lisa. Superficies porosas pueden rendir menos.

### INDICACIONES DE APLICACIÓN:

**METAL NUEVO:** Desengrase la superficie con un trapo limpio y humedecido con Diluyente Sintético o Thinner Corriente. Mejore el perfil de anclaje generando abrasión con lija de agua # 320 o # 400 y enjuagando bien para remover los residuos metálicos. Seque rápido para evitar formación de núcleos de corrosión y aplique una mano de Base Anticorrosiva CELCO, la cual puede ser de Minio Rojo, Cromato o Fosfato de Zinc. Deje secar por dos horas y luego aplique dos manos de Anticorrosivo Gama Color. Espere un mínimo de 8 horas entre la primera y la segunda mano.

**METAL CON PINTURA VIEJA:** Eliminar pintura en mal estado con lija, cepillo de acero, espátula o chorro de arena (Sand Blast). Esto de acuerdo al nivel de preparación de superficie deseado. Trate las áreas corroídas con solución desoxidante y herramienta mecánica. Enjuague a profundidad y seque de inmediato. Desengrase la superficie y luego aplique dos manos de Anticorrosivo Gama Color, dejando un tiempo mínimo de 8 horas entre cada mano.

**EQUIPO DE PROTECCIÓN:** Utilice anteojos de seguridad y guantes de neopreno al aplicar la solución desoxidante. Utilice anteojos de seguridad al aplicar el anticorrosivo.

**PRECAUCIONES:** Este producto es inflamable y nocivo por ingestión, inhalación o contacto dérmico. Evite el contacto con la piel. Evite fumar y aplique únicamente con ventilación adecuada. Almacene en lugares frescos. MANTENGA FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS.

Fecha de Actualización: 9 de junio de 2005