

HOJA TÉCNICA DE PRODUCTO

NOMBRE: ANTICORROSIVO POPULAR

CÓDIGO: LÍNEA **PA-100**



OFERTA DE PRODUCTO: 3 Colores de Cartilla

CÓDIGO	COLOR
PA-102	VERDE
PA-104	ROJO OXIDO
PA-110	NEGRO

DESCRIPCIÓN:

Producto para uso doméstico e industrial. Formulado con resina alquídica y pigmentos de alta resistencia a la corrosión. Protege al metal contra la formación de óxido y proporciona un elegante acabado semi-brillante.

USOS:

Se utiliza para proteger superficies de estructuras metálicas nuevas o bien repintes de anticorrosivos anteriores. No aplicar sobre aluminio o hierro galvanizado.

PROPIEDADES FÍSICO-QUÍMICAS:

PROPIEDAD	DESCRIPCIÓN
Tipo de Resina	Alkyd Anticorrosivo
% Sólidos por peso	34 – 36
% Sólidos por volumen	24 – 26
Tiempo de Secado	4 – 6 horas
Tiempo para Repintar	8 horas en adelante
Modo de Aplicación	Brocha, rodillo o pistola de aplicación.
Dilución	Reduzca con un máximo de un octavo de Varsol por galón de anticorrosivo. En caso de aplicar con pistola, diluya con un 25 a un 40% en volumen de Varsol.
Viscosidad de Empaque	100 – 110 KU
# de manos recomendadas	2 manos

Presentaciones: Cubeta, galón y cuarto

Rendimiento a una mano y un espesor seco de 25,4 micras (una milésima de pulgada): 30 a 35 m²/gal. Se asume superficie lisa. Superficies porosas pueden rendir menos.

INDICACIONES DE APLICACIÓN:

METAL NUEVO: Desengrase la superficie con un trapo limpio y humedecido con Diluyente Sintético o Thinner Corriente. Mejore el perfil de anclaje generando abrasión con lija de agua # 320 o # 400 y enjuagando bien para remover los residuos metálicos. Seque rápido para evitar formación de núcleos de corrosión y aplique una mano de Base Anticorrosiva CELCO, la cual puede ser de Minio Rojo, Cromato o Fosfato de Zinc. Deje secar por dos horas y luego aplique dos manos de Anticorrosivo Popular. Espere un mínimo de 8 horas entre la primera y la segunda mano.

METAL CON PINTURA VIEJA: Eliminar pintura en mal estado con lija, cepillo de acero, espátula o chorro de arena (Sand Blast). Esto de acuerdo al nivel de preparación de superficie deseado. Trate las áreas corroídas con solución desoxidante y herramienta mecánica. Enjuague a profundidad y seque de inmediato. Desengrase la superficie y luego aplique dos manos de Anticorrosivo Popular, dejando un tiempo mínimo de 8 horas entre cada mano.

EQUIPO DE PROTECCIÓN: Utilice anteojos de seguridad y guantes de neopreno al aplicar la solución desoxidante. Utilice anteojos de seguridad al aplicar el anticorrosivo.

PRECAUCIONES: Este producto es inflamable y nocivo por ingestión, inhalación o contacto dérmico. Evite el contacto con la piel. Evite fumar y aplique únicamente con ventilación adecuada. Almacene en lugares frescos. **MANTENGA FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS.**

Fecha de Actualización: 19 de febrero de 2005