

HOJA TÉCNICA DE PRODUCTO

NOMBRE: ESMALTE SUPERIOR

CÓDIGO: LÍNEA P5800



OFERTA DE PRODUCTO:

| CÓDIGO | COLOR | OBSERVACIÓN |
|--------|-------------|--------------------|
| P-5800 | BLANCO | Blanco de Línea |
| P-5860 | BASE PASTEL | Colores Preparados |
| P-5870 | BASE TINT | Colores Preparados |
| P-5880 | BASE DEEP | Colores Preparados |
| P-5890 | BASE CLEAR | Colores Preparados |

OFERTA DE COLOR: 1968 Colores Distintos

SISTEMA GAMA COLOR: 1008 Tonos

SISTEMA CELCOLOR: 960 Tonos

DESCRIPCIÓN:

Esmalte alquídico de alto brillo y rendimiento. Secado rápido. No contiene agua. Alto cubrimiento. Brinda protección anticorrosiva. Resistente a la intemperie y a la formación de hongos y algas. Libre de plomo, mercurio y cromo hexavalente.

USOS:

Producto de alto desempeño para uso profesional. Puede utilizarse para pintar superficies de metal, madera, concreto, fibrocemento y otros materiales de tipo "muro seco" (dry wall).

GARANTÍA EN EXTERIORES: 2 Años

EXPECTATIVA DE VIDA:

Exteriores: 3 a 4 Años

Interiores: 4 a 8 años (según tráfico)

PROPIEDADES FÍSICO-QUÍMICAS:

| PROPIEDAD | DESCRIPCIÓN |
|-------------------------|---|
| Tipo de Resina | Alquídica |
| Acabado | Brillante 85-90 UB 60° |
| Peso por gal | 4,3-4,4 kg/gal |
| % Sólidos por peso | 45 – 58, según la base |
| % Sólidos por volumen | 33 – 39, según la base |
| Tiempo de Secado | 3 a 4 horas, según temperatura |
| Tiempo para Repintar | 8 horas |
| Modo de Aplicación | Brocha, rodillo o pistola de aplicación. |
| Dilución | Brocha o Rodillo: Agregar Varsol o Aguarrás hasta un <u>máximo</u> de 12% en volumen, lo cual equivale a 1/8 de galón. Mezclar bien. Diluya lo mínimo necesario. Pistola de Aplicación: Reducir con Varsol hasta lograr una viscosidad de 22 a 24 segundos en Copa Zahn # 2. |
| Viscosidad | 95 – 100 KU |
| # de manos recomendadas | 2 manos (salvo en colores intensos, en los que puede requerir 3). |

Presentaciones: Cubeta o galón.

Rendimiento a un espesor seco de 25,4 micras o una milésima de pulgada (1 mils):

| PRODUCTO | Rendimiento en m ² /GAL |
|---------------------------------|------------------------------------|
| Blanco, Base Pastel y Base Tint | 45 – 50 |
| Base Deep y Base Clear | 40 – 45 |

Se asume superficie lisa. Superficies porosas pueden rendir menos.

INDICACIONES DE APLICACIÓN:

CONCRETO NUEVO: Dejar fraguar el repello por un tiempo mínimo de 30 días, humedeciendo con frecuencia para evitar reventaduras y ayudar a lavar sales alcalinas. Aplicar una mano de Sellador Acrílico Celco, P-4300 o P-4302, y posteriormente dos manos de Esmalte Superior. En caso de haberse aplicado revestimiento a la pared, también se recomienda utilizar sellador acrílico antes de aplicar la pintura final. Esto promueve una mayor adhesión del sistema total, protege de la alcalinidad, reduce el consumo de pintura final y alarga la vida del acabado.

REPINTES: Eliminar toda pintura vieja que esté en mal estado o tenga problemas de adhesión. Ráspela con espátulas o bien despréndala con hidrolavadora a presión (water blaster). Elimine hongos y algas con solución fungicida comercial para paredes, o bien con una mezcla de agua jabonosa e hipoclorito de sodio (blanqueador de ropa). Enjuague con agua abundante para remover los restos de solución fungicida. En caso de aplicar sobre una superficie brillante, debe lijar con grano # 100 para generar un adecuado perfil de anclaje. Rellene reventaduras pequeñas con pasta para grietas, lije dicha masilla y finalmente aplique dos manos de Esmalte Superior. Espere 12 horas entre la primera y segunda mano de producto.

METAL: Tratar las zonas corroídas con removedor de óxido y cepillo de acero. Enjuagar bien y luego lijar en húmedo con grano # 320 o 400. Desengrasar con un trapo humedecido con thinner corriente y luego aplicar una mano de un Fondo Anticorrosivo Celco, hechos a base de Minio, Cromato o Fosfato de Zinc. Dejar curar por 12 horas y luego aplicar dos manos de Esmalte Superior, esperando un lapso de 12 horas entre ambas manos.

SUPERFICIES DE MADERA: Lijar profusamente hasta eliminar restos de pintura vieja o pelo de la madera y crear un adecuado perfil de anclaje. El grano de lija depende del estado de la superficie y puede oscilar entre lija #80 y #220. Aplicar una mano de Sellador Alquídico Blanco para Madera de Celco, dejar curar por 12 horas y luego aplicar dos manos de Esmalte Superior. Espere un lapso de 12 horas entre la primera y la segunda mano.

EQUIPO DE PROTECCIÓN: Utilice guantes de neopreno, delantal y anteojos de seguridad al aplicar la solución fungicida o la solución desoxidante. Estas sustancias irritan la piel y pueden lesionar los ojos. Utilice anteojos de seguridad al aplicar cualquier tipo de pintura. Es práctica sana el proteger siempre la vista.

Fecha de Actualización: 1 de Julio de 2005