

HOJA TÉCNICA DE PRODUCTO

NOMBRE: FONDO APAREJO

CÓDIGO: **P4310**



DESCRIPCIÓN:

Sellador Alquídicó Blanco de alto cubrimiento y rendimiento. Diluible en Varsol. Alta adherencia sobre pinturas de aceite brillante. Gran capacidad de relleno. Libre de plomo, mercurio y cromo hexavalente. Alto desempeño para uso profesional.

USOS:

Se utiliza como fondo de enlace en repintes de pinturas de látex acrílico sobre sustratos de aceite brillante. Evita tener que lijar para promover la adhesión en dichas circunstancias. Excelente bloqueador de manchas.

Utilizado también para sellar superficies de madera antes de aplicarles pintura de látex o de aceite. Puede usarse también como base anticorrosiva, de protección moderada, sobre sustratos metálicos ferrosos.

PROPIEDADES FÍSICO-QUÍMICAS:

PROPIEDAD	DESCRIPCIÓN
Tipo de Resina	Alquídicá
% Sólidos por peso	72 – 76
% Sólidos por volumen	50 – 54
Tiempo de Secado	2 horas
Tiempo para Repintar	12 horas
Modo de Aplicación	Brocha, rodillo o aplicador airless
Dilución	Este producto se diluye con Varsol y utilizando un máximo de 1/8 de solvente por galón de producto sin diluir. Agitar bien hasta homogenizar.
Viscosidad	115 – 125 KU
Rendimiento Teórico	78 m ² /galón o 21 m ² /litro a un mils de espesor de película seca. Superficie lisa. No considera pérdidas.
Espesor de película seca recomendado	1.5 a 2.0 mils.

Presentaciones: Cubeta, galón y cuarto

INDICACIONES DE APLICACIÓN:

SUPERFICIES DE MADERA: Lijar profusamente hasta eliminar restos de pintura vieja o pelo de la madera y crear un adecuado perfil de anclaje. El grano de lija depende del estado de la superficie y puede oscilar entre lija #80 y #220. Aplicar una mano de Fondo Aparejo Blanco, P-4310, dejar curar por 12 horas y luego aplicar dos manos de pintura de aceite o bien pintura de látex CELCO.

REPINTES DE LÁTEX ACRÍLICOS SOBRE PINTURA DE ACEITE: Eliminar previamente toda pintura vieja que esté en mal estado o tenga problemas de adhesión. Ráspela con espátulas o bien despréndala con hidrolavadora a presión (water blaster). Elimine hongos y algas con solución fungicida comercial para paredes, o bien con una mezcla 1:1 de agua jabonosa e hipoclorito de sodio (blanqueador de ropa). Enjuague con agua abundante para remover los restos de solución fungicida. Rellene reventaduras pequeñas con pasta para grietas. Aplique una mano de Fondo Aparejo Blanco, P-4310, deje curar por un lapso de 12 horas y luego aplique dos manos de Pintura de Látex Acrílico de CELCO, dejando un lapso de 4 horas entre la primera y segunda mano.

EQUIPO DE PROTECCIÓN: Utilice guantes de neopreno, delantal y anteojos de seguridad al aplicar la solución fungicida. Estas sustancias son oxidantes que irritan la piel y pueden lesionar los ojos. Utilice anteojos de seguridad al aplicar cualquier tipo de pintura. Es práctica sana el proteger siempre la vista.

Fecha de Actualización: 28 de junio de 2006