

Presentaciones:

Cubeta, galón y cuarto

HOJA TÉCNICA DE PRODUCTO

NOMBRE: LÁTEX STANDARD SATINADO

CÓDIGO: LÍNEA P3900

OFERTA DE PRODUCTO:

CÓDIGO	COLOR	OBSERVACIÓN
P-3900	BLANCO	Blanco de Línea
P-3960	BASE PASTEL-TINT	Colores Preparados
P-3980	BASE DEEP	Colores Preparados
P-3990	BASE CLEAR	Colores Preparados

OFERTA DE COLOR:

SISTEMA CELCOLOR: 1008 Tonos

DESCRIPCIÓN:

Látex Acrílico de Acabado Satinado. Contiene protección antihongos. No salpica. Buena resistencia a la abrasión. Baja captación de sucio y fácil de lavar. Excelente resistencia a la intemperie. Libre de plomo, mercurio y cromo hexavalente.

USOS:

Puede utilizarse para pintar superficies de concreto, repellos, ladrillo, madera, fibrocemento, gypsum y otros materiales de tipo "muro seco" (dry wall).

PROPIEDADES FÍSICO-QUÍMICAS:

PROPIEDAD	DESCRIPCIÓN
Tipo de Resina	Látex Acrílica
% Sólidos por peso	34 – 37, según la base
% Sólidos por volumen	24 – 26, según la base
Tiempo de Secado	2 horas
Tiempo para Repintar	4 horas
Modo de Aplicación	Brocha, rodillo o aplicador airless
Dilución	No necesita dilución. Si lo requiere, agregar agua limpia hasta un <u>máximo</u> de 10% en volumen. Mezclar bien hasta homogenizar. Diluya lo mínimo necesario.
Viscosidad	95 – 105 KU
# de manos recomendadas	2 manos (salvo en colores intensos, en los que puede requerir 3).

Rendimiento Práctico a un espesor seco de 25,4 micras o una milésima de pulgada (1 mils): 30 a 35 m² por galón

Se asume superficie lisa. Superficies porosas pueden rendir menos.

INDICACIONES DE APLICACIÓN:

CONCRETO NUEVO: Dejar fraguar el repello por un tiempo mínimo de 30 días, humedeciendo con frecuencia para evitar reventaduras y ayudar a lavar sales alcalinas. Aplicar una mano de Sellador Acrílico Celco, P-4300 o P-4302, y posteriormente dos manos de Látex Standard Satinado. En caso de haberse aplicado revestimiento a la pared, también se recomienda utilizar sellador acrílico antes de aplicar la pintura final. Esto promueve una mayor adhesión del sistema, protege de la alcalinidad, reduce el consumo total de pintura y alarga la vida del acabado.

REPINTES: Eliminar toda pintura vieja que esté en mal estado o tenga problemas de adhesión. Ráspela con espátulas o bien despréndala con hidrolavadora a presión (water blaster). Elimine hongos y algas con solución fungicida comercial para paredes, o bien con una mezcla de agua jabonosa e hipoclorito de sodio (blanqueador de ropa).

Enjuague con agua abundante para remover los restos de solución fungicida. Rellene reventaduras pequeñas con pasta para grietas. Aplique una mano de Sellador Acrílico Transparente Celco, código P-4300, y luego dos manos de Látex Standard Satinado.

SUPERFICIES DE MADERA: Lijar profusamente hasta eliminar restos de pintura vieja o pelo de la madera y crear un adecuado perfil de anclaje. El grano de lija depende del estado de la superficie y puede oscilar entre lija #80 y #220. Aplicar una mano de Fondo Aparejo CELCO, dejar curar por 12 horas y luego aplicar dos manos de Látex Standard Satinado.

EQUIPO DE PROTECCIÓN: Utilice guantes de neopreno, delantal y anteojos de seguridad al aplicar la solución fungicida. Estas sustancias son oxidantes que irritan la piel y pueden lesionar los ojos. Utilice anteojos de seguridad al aplicar cualquier tipo de pintura. Es práctica sana el proteger siempre la vista.

Fecha de Actualización: 23 de Octubre de 2007