

HOJA TÉCNICA DE PRODUCTO

**NOMBRE: BARNIZ TRANSPARENTE
MATE**

CÓDIGO: LÍNEA 854



DESCRIPCIÓN:

Es un barniz transparente mate para exteriores, fuerte, durable, recomendado para paredes, puertas, marcos, tapicheles y aleros. Está formulado con resinas fenólicas modificadas, que le procuran excelentes propiedades de brillo, resistencia al rayado y belleza. Su extraordinaria dureza facilita la limpieza y el mantenimiento.

USOS:

Excelente para recubrir superficies de madera expuestas a la intemperie en general.

PROPIEDADES FÍSICO-QUÍMICAS:

PROPIEDAD	DESCRIPCIÓN
Tipo de Resina	Alkid-uretano
Brillo	Mate
Peso por gal	3,3-3,4 kg/gal
% Sólidos por peso	55-57%
% Sólidos por volumen	49-51%
Densidad	3,4 kg/gal
Tiempo de Secado Tacto	3-4 horas
Tiempo para Repintar	4 horas
Modo de Aplicación	Brocha, rodillo o pistola
Dilución	No necesita dilución. De ser necesario agregue la mínima cantidad de Varsol.
Viscosidad	80-90 KU
# de manos recomendadas	2 o 3 manos dependiendo del sellado de la madera

Presentaciones: Cubeta, galón y cuarto

PRODUCTO	Rendimiento de 40-45 en m ² /GAL por capa de 38,0 micras o 1,5 milésimas de pulgada (1,5 mils) de espesor seco.
----------	--

Se asume superficie lisa. Superficies porosas pueden rendir menos.

INDICACIONES DE APLICACIÓN:

Como método de aplicación puede utilizar, brocha o pistola de aire.

SUPERFICIES DE MADERA NUEVAS:

Se recomienda sellar con Fondo de Poliuretano 760 de CELCO, para obtener una mayor dureza. Esto bajo las siguientes indicaciones: Aplique la primera mano, deje secar durante una hora, lije suavemente el fondo con lija #180 ó #220. Inmediatamente aplique una segunda mano, espere durante dos horas. Esta aplicación no se lija. Proceda a aplicar la tercera mano y espere un período de 8 horas para luego lijar la tercera mano. Elimine el polvo residual y aplique el Barniz Marino 854 CELCO, espere 4 horas y aplique la segunda mano de Barniz. Deje endurecer por un período de 72 horas. Después de este tiempo, sus pisos estarán en condiciones de tránsito.

También se puede sellar con Sellador Superconcentrado CELCO, bajo las siguientes recomendaciones: Aplique la primera mano de Sellador Superconcentrado y espere durante 30 minutos. Lije el sellador suavemente con lija #180 ó #220, aplique la segunda mano, espere un período de una hora y sin lijar aplique la tercera mano. Espere durante una hora y sin lijar aplique la cuarta mano. Esta última garantiza un sellado profundo. Espere un tiempo de dos horas para obtener mayor dureza, lije el sellador y elimine el polvo residual. Proceda a aplicar el Barniz Marino 854 CELCO, espere 4 horas entres capas y aplique una segunda mano de Barniz. Deje endurecer por un período de 72 horas. Después de este tiempo sus pisos están en condiciones de tránsito.

SUPERFICIES DE MADERA PREVIAMENTE BARNIZADAS:

Si el barniz antiguo esta en buen estado y bien adherido, deberá de removerse todo contaminante como grasa, polvo, aceite o cera. Luego proceder a lijar la superficie finamente con papel abrasivo #180, para procurar una superficie nueva de anclaje al Barniz Marino 854 CELCO. Si el barniz antiguo está mal adherido, presenta descascarado o cuarteo, se deberá proceder a eliminar completamente esta capa. Utilizar el Removedor 600 de Celco (ver instrucciones de uso). Eliminar todo residuo de removedor y proceder con el tratamiento de la superficie como si fuese nueva. Puede eliminar la película antigua mediante lijadora industrial.

Importante: si el ambiente está húmedo puede ocurrir un retraso en el secado del producto. Mantenga el área bien ventilada.

EQUIPO DE PROTECCIÓN: Utilice guantes de neopreno, delantal y anteojos de seguridad al aplicar el Removedor 600 de Celco. Estas sustancias son oxidantes que irritan la piel y pueden lesionar los ojos. Utilice anteojos de seguridad al aplicar cualquier tipo de pintura. Es práctica sana el proteger siempre la vista.

PRECAUCIONES: Este producto es inflamable y nocivo por ingestión, inhalación o contacto dérmico. Evite el contacto con la piel. Evite fumar y aplique únicamente con ventilación adecuada. Almacene en lugares frescos. **MANTENGA FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS.**

Fecha de Actualización: 23 de octubre del 2006.