

HOJA TÉCNICA DE PRODUCTO

NOMBRE: BARNIZ BRILLANTE

CÓDIGO: LÍNEA **866**



DESCRIPCIÓN:

Es un barniz transparente brillante para interiores, fuerte, durable, recomendado para paredes, puertas, marcos u otras superficies de madera de uso interior. Está formulado con resinas alquídicas, que le procuran excelentes propiedades de brillo y gran rendimiento.

USOS:

Para superficies, interiores de madera, plywood, cartón, tablacel, durpanel, etc, utilizado cuando se deseé conservar el color original de la madera.

PROPIEDADES FÍSICO-QUÍMICAS:

PROPIEDAD	DESCRIPCIÓN
Tipo de Resina	Alquídica
Brillo	Brillante
% Sólidos por peso	43 - 45%
% Sólidos por volumen	34 - 36%
Densidad	4- 4,3 kg/gal
Tiempo de Secado Tacto	3-4 horas
Tiempo para Repintar	12 horas
Modo de Aplicación	Brocha, rodillo o pistola
Dilución	No necesita dilución. De ser necesario agregue la mínima cantidad de Varsol.
Viscosidad	80 – 100 KU
# de manos recomendadas	2 o 3 manos dependiendo del sellado de la madera

Presentaciones: Cubeta, galón y cuarto

PRODUCTO	Rendimiento de 40-45 en m ² /GAL por capa de 38,0 micras o 1,5 milésimas de pulgada (1,5 mils) de espesor seco.
----------	--

Se asume superficie lisa. Superficies porosas pueden rendir menos.

INDICACIONES DE APLICACIÓN:

Como método de aplicación puede utilizar, brocha o pistola de aire.

SUPERFICIES DE MADERA NUEVAS:

Sellar con Sellador Superconcentrado 796 CELCO, bajo las siguientes recomendaciones: Aplique la primera mano de Sellador Superconcentrado y espere durante 30 minutos. Lije el sellador suavemente con lija #180 ó #220, aplique la segunda mano, espere un período de una hora y sin lijar aplique la tercera mano. Espere durante una hora y sin lijar aplique la cuarta mano. Esta última garantiza un sellado profundo. Espere un tiempo de dos horas para obtener mayor dureza, lije el sellador y elimine el polvo residual. Proceda a aplicar el Barniz Brillante 866 CELCO, espere 4 horas entre capas y aplique una segunda mano de Barniz. Deje endurecer por un período de 72 horas. Después de este tiempo sus pisos están en condiciones de tránsito.

SUPERFICIES DE MADERA PREVIAMENTE BARNIZADAS:

Si el barniz antiguo esta en buen estado y bien adherido, deberá de removerse todo contaminante como grasa, polvo, aceite o cera. Luego proceder a lijar la superficie finamente con papel abrasivo #180, para procurar una superficie nueva de anclaje al Barniz Brillante 866 CELCO. Si el barniz antiguo está mal adherido, presenta descascarado o cuarteo, se deberá proceder a eliminar completamente esta capa. Utilizar el Removedor 600 de Celco (ver instrucciones de uso). Eliminar todo residuo de Removedor y proceder con el tratamiento de la superficie como si fuese nueva. Puede eliminar la película antigua mediante lijadora industrial.

Importante: si el ambiente está húmedo puede ocurrir un retraso en el secado del producto. Mantenga el área bien ventilada.

EQUIPO DE PROTECCIÓN: Utilice guantes de neopreno, delantal y anteojos de seguridad al aplicar el Removedor 600 de Celco. Estas sustancias son oxidantes que irritan la piel y pueden lesionar los ojos. Utilice anteojos de seguridad al aplicar cualquier tipo de pintura. Es práctica sana el proteger siempre la vista.

PRECAUCIONES: Este producto es inflamable y nocivo por ingestión, inhalación o contacto dérmico. Evite el contacto con la piel. Evite fumar y aplique únicamente con ventilación adecuada. Almacene en lugares frescos. **MANTENGA FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS.**

Fecha de Actualización: 1 enero del 2007.